



Centexbel
Technologiepark 70
9052 ZWIJNAARDE

Bedrijf: Dhr. Johan Slots - Slots nv Anzegem

Uw bericht van
05-05-2023

Uw kenmerk

Datum
30-06-2023

Beproeverslag 23.02619.01

Gevraagde testen :

AATCC 193 (2012)
EN 13823 (2020) + A1 (2022)

Bepaling van de waterafstotendheid
Reactie bij brand van wandbekleding - Bepalen van het
brandgedrag onder invloed van een warmtestralingsbron

Staal id	Informatie gegeven door de aanvrager	Ontvangstdatum staal
T2311244	KANVAZZ	05-05-2023

Kristina De Temmerman
Opdrachtverantwoordelijke

Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van Centexbel.
De analyseresultaten gelden voor de ontvangen stalen. Centexbel is niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de stalen.
Bij de toetsing van de conformiteit met de specificaties is geen rekening gehouden met de onzekerheid op de testresultaten.



Referentie: T2311244 - KANVAZZ

Bepaling van de waterafstotendheid

Datum beëindiging test	29-06-2023
Toegepaste norm	AATCC 193 (2012)
Afwijking van de norm	Op geconditioneerd materiaal
Grootte van de proefstukken	-
Water afstotendheidsschaal	proefstukken van 20 x 20 cm
	0 = faalt op 98% water
	1 = 98/2 v/v water/isopropylalcohol
	2 = 95/5 v/v water/isopropylalcohol
	3 = 90/10 v/v water/isopropylalcohol
	4 = 80/20 v/v water/isopropylalcohol
	5 = 70/30 v/v water/isopropylalcohol
	6 = 60/40 v/v water/isopropylalcohol
	7 = 50/50 v/v water/isopropylalcohol
	8 = 40/60 v/v water/isopropylalcohol

Resultaten

Proefstuk	Waterafstotendheid graad
1	8
2	8
Mediaan (M _d)	8



Referentie: T2311244 - KANVAZZ

Reactie bij brand van wandbekleding - Bepalen van het brandgedrag onder invloed van een warmtestralingsbron

Toegepaste norm EN 13823 (2020) + A1 (2022)
 Productnorm EN 13501-1 (2019)

Test uitgevoerd in een extern labo
 CREPIM

Bijlage 1 report DO-23-4907_A-R1.pdf